

作業性 良好! 安心・安全!

フリース壁紙 専用接着剤!

Fウォール (エフウォール)



F★★★★登録商品

規 格

容量	2kg×4袋入
施工可能面積	10~13㎡(2kg)

**しっかり貼れて
キレイにはがせる!**

作業性 良好!

原液使用タイプ (希釈不要)
(2kg密閉袋入り、保管管理も容易)

自動糊付け機 使用可能

安心・安全!

ホルムアルデヒドなど有害な
物質は使用しておりません

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL: 0276-88-2681(代表)

ホームページアドレス ぜひ、ご覧ください
<http://www.wallbond.jp>

フリース壁紙専用接着剤 **Fウォール**

用 途

●フリース壁紙施工用専用接着剤

※水分による伸縮がほとんどないポリエステル素材でできた不織布壁紙。コート系(特長:表面にコーティング有り) / ダイレクト系(特長:フリース素材のままで通気良い) どちらのタイプにも対応します。

特 長

- 優れた作業性。しっかり貼れて、キレイにはがせます。
- 自動糊付け機でも使用可能で作業性が良い兼用タイプ。
- 希釈不要ですぐに使える原液使用タイプ。
- 小さな現場でも使いやすい2kg/パック(10~13㎡施工可能)。
- ホルムアルデヒドなど有害とされる物質を使用していない安心・安全な接着剤。
- F☆☆☆☆登録商品。

糊付け・はがし

壁紙の種類による糊付け施工(推奨方法)		
	向こう糊	自動糊付け機
フリース壁紙 (コート系)	○	○
フリース壁紙 (ダイレクト系)	○	△

- コート系は自動糊付け機の使用も可能です。
- ダイレクト系は向こう糊施工をオススメします。
- 下地の状況を確認し、必要に応じて汚れを除去したり、下地調整してから施工して下さい。

※推奨塗布量は約150g/㎡。ただし、壁紙の種類・下地の状況によって塗布量を調整して下さい。

※向こう糊付けの際に、砂骨材ローラーを使用すると均一に塗布することが容易です。

※接着剤塗布後は、養生をとらずに施工することが可能です。

はがし試験 (石膏ボードにフリース壁紙施工) (接着剤塗布量=150g/㎡)		
	はがし1回目	はがし2回目
接着力	○	○
はがした後の状況	○	○

- キレイにはがせるから張り替え作業が容易。

※フリース壁紙の種類によっては、接着力・はがれ方に差があります。

作業性能・接着力+はがし性能

向こう糊付け試験 (石膏ボードに直接塗布)			
	Fウォール	他社品A	他社品B
ローラー塗布性	○	○	×
下地への非浸透性①	○	△	×
使用方法	原液使用	原液使用	希釈使用

①=石膏ボード面に残った接着剤の量・多さで確認。

- 塗布作業性能良好。
- 塗布後、接着剤の糊残りも良好。浸み込み過ぎない。

接着力とはがし試験 (壁紙を剥がす接着力の測定 / 剥がした壁紙の状況)				
		Fウォール	他社品A	他社品B
フリース壁紙 (コート系)	接着力	○	○	○
	はがし	○	○	○
フリース壁紙 (ダイレクト系)	接着力	○	△	×
	はがし	○	○	○

- 安定した接着性能で、様々なフリース壁紙に安心施工。

注意事項

(詳しくはSDSをお読みください)

- 幼児の手の届かない所に置いて下さい。
- 万一飲み込んだ場合は吐き出させる等の処置をし、目に入った場合はただちに水で15分以上洗い流し、いずれの場合も医師に相談して下さい。
- 手や皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流して下さい。荒れ性の方はクリーム等での手入れをして下さい。
- ※下地の状況次第でははがれない場合があります。実施工前に、貼り・はがしの確認施工をオススメします。
- ※ダイレクト系は糊が表面に抜けやすいため、壁紙への接着剤塗布後は、養生など取り扱いに注意が必要です。
- ※糊が壁紙表面・他所に付着した場合、汚した場合はただちに濡れた布等で拭き取って下さい。

容 量

- NET 2kg (密閉袋) (施工可能面積: 10~13㎡)
- 梱包入数 1ケース=8kg (2kg×4袋入)
- 有効期限 製造日より12ヶ月

ウォールボンド工業株式会社

本社/工場: 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130 (〒370-0603)
TEL: 0276-88-2681 FAX: 0276-88-2686

大阪出張所: 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 (〒541-0045)
(北浜TNKビル コニシ株式会社 大阪本社内)

名古屋出張所: 愛知県名古屋市中区新栄町2-4 (〒460-0004)
(坂種栄ビル コニシ株式会社 名古屋支店内)

仙台出張所: 宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17 (〒981-3133)
(コニシ株式会社 仙台営業所内)