

| | | | |
|--|----------------|----|-------------|
| | 製 品 規 格 | 作成 | 2016年 4月 1日 |
| | | 改訂 | 年 月 日 |

名 称 ウォールパテ S

適 用 壁紙施工用石膏系粉末パテ（上塗り用）
日本建築仕上材工業会 登録 1209021 F☆☆☆☆

品 質

| 品質項目 | 規 格 値 |
|-------------|----------------------|
| 主 成 分 | 石膏 / 無機質充填材 / 特殊合成樹脂 |
| 外 観 | クリーム色粉末 |
| 可 使 時 間 | 60分 / 120分 |
| 標準混水量 | 約50% |
| p H | 7 ~ 11 |
| クロスとの接着強さ | 良 好 |
| 耐ひび割れ性 | ひび割れを生じない |
| かび抵抗性 | 0 |
| ホルムアルデヒド放散量 | 不検出 (F☆☆☆☆) |

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 品質評価方法 | 1. 可使時間 | JIS A 6904 準拠 |
| | 2. p H | 5%水分散液 |
| | 3. 接着強さ | 社内規定 |
| | 4. 耐ひび割れ性 | JIS A 6914 準拠 |
| | 5. かび抵抗性 | JIS A 6922 準拠 |
| | 6. ホルムアルデヒド放散量 | JIS A 6922 準拠 |

性 能 JIS A 6914 の要求事項に適合している。

使用方法 1袋（3kg）に対して水1.5L前後を加えて、適度なかたさに練ってから使用して下さい。

使用上の注意 * 塗装用具は硬化しないうちに水で洗って下さい。
* 使用後は密封して湿度の少ない所に保存して下さい。

ウォールボンド工業株式会社

原 案



決 裁

