


	製 品 規 格		作成 改訂	2020 年 2 月 18 日 年 月 日
名 称 パラダイン 耐パテ 6 0				
適 用 壁紙施工用石膏系粉末パテ (下・中塗り用 6 0 分タイプ / 反応硬化型)				
品 質				
品 質 項 目		規 格 値		
主 成 分		石膏 / 特殊合成樹脂 / 無機質充填材		
外 観		淡黄色粉末		
標準混水量		4 0 ～ 4 3 %		
p H		7 ～ 1 1		
凝 結 性		良 好		
石膏ボードとの付着強さ		良 好 (接着面積 7 0 %以上)		
耐ひび割れ性		ひび割れを生じない		
耐腐敗性		加水混練後 4 日未満で腐敗臭、カビを生じない		
※ ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ (日本建築仕上材工業会 登録番号 2002002) JIS A 6914 適合品				
品質評価方法	1. p H	社内規格 (5 % 水分散液)		
	2. 凝結性	社内規格		
	3. 付着強さ	JIS A 6914 準拠		
	4. 耐ひび割れ性	JIS A 6914 準拠		
	5. 耐腐敗性	JIS A 6914 準拠		
使用方法	1 袋 (2.5kg) に対して水 1 ～ 1.1 ℓを加えて、 良く練ってから使用して下さい。			
使用上の注意	* 塗装用具は硬化しないうちに水で洗って下さい。 * 使用後は密封して湿度の少ない所に保存して下さい。			
ウォールボンド工業株式会社		原 案		決 裁
				