

**WALL  
BOND**

壁紙施工用石膏系粉末パテ  
**ウォールパテ**

日本建築仕上材工業会登録 F☆☆☆☆  
ホルムアルデヒド放散量等級

# 忘れられない 塗り心地

## サンダー掛けも夢心地 (当社比)



### 【下塗り用パテ】

-反応硬化型-

ウォールパテ

# ベース ライト Light 白

60/120

NET: 7kg

#### 【基本混水量】

パテ1袋 (7kg) に対して  
水約3.8~4.2ℓを目安にして下さい。

#### 【使用可能面積】

約100~150㎡

### 【上塗り用パテ】

-反応硬化型-

ウォールパテ

# トップ ライト Light 淡黄

60/120

NET: 8kg

#### 【基本混水量】

パテ1袋 (8kg) に対して  
水約5.0~5.4ℓを目安にして下さい。

#### 【使用可能面積】

約200~250㎡

**ウォールボンド工業株式会社**

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL: 0276-88-2681(代表)

ホームページアドレス ぜひ、ご覧ください  
<http://www.wallbond.jp>



## ウォールパテ 【下塗用パテ】

# ベース

ライト Light 60/120  
NET: 7kg

### 特長

- 塗り心地
  - 盛り込みやすさ
  - サンダー性
  - 肉ヤセ
- 【基本混水量】  
パテ1袋(7kg)に対して  
水約 3.8~4.2ℓを  
目安して下さい。
- 【使用可能面積】  
約 100~150㎡

## ウォールパテ 【上塗用パテ】

# トップ

ライト Light 60/120  
NET: 8kg

### 特長

- 塗り心地
  - ヘラスベリ
  - 耳キレ
  - 仕上り
- 【基本混水量】  
パテ1袋(8kg)に対して  
水約 5.0~5.4ℓを  
目安して下さい。
- 【使用可能面積】  
約 200~250㎡

相性  
+  
良好

## 使用方法

### 【下塗用パテ】

- ①キレイな容器にキレイな水(パテ1袋/7kg に対し、水量 約 3.8~4.2ℓ)を入れ、そこへ下塗用パテ「ベース ライト」を少量ずつ添加し、丁寧に練って下さい。
- ②V目地部や段差箇所に塗布して下さい。
- ③下地の状況に応じて、**ファイバーテープ**の併用を推奨します。
- ④必要に応じて下塗リパテを塗布し、下地を平滑にします。また、塗布後にはケレンやサンダー掛けし、平滑にします。

### 【上塗用パテ】

- ⑤下塗りが平滑になったら、「**トップ ライト**」を①同様に混練します。  
ただし水量は(パテ1袋/8kg に対し、水量 約 5.0~5.4ℓ)を入れ丁寧に練って下さい。
- ⑥上塗りパテは、下塗りパテを覆うように幅広く・薄く塗布し、仕上げを行って下さい。  
※上塗りパテ後のサンダー掛けは、表面を粗くし、粉も出て接着不良を起こしやすいのでなるべく避ける。  
(サンダー掛けした場合は、粉を払い落とし、軽く水拭きし完全乾燥させる)  
※上塗りパテは、プライマー(接着向上)のような役割を持たせるため、膜1枚でコーティングするイメージで塗布します。

## 注意事項

- 混練後は速やかに使い切るようにして下さい。
- 下地の状況により、適切なシーラー及びプライマー処理を行って下さい。
- 必要に応じてパテボンド又は壁紙用合成樹脂エマルジョン(パラダイン 390 クリーン)を加えたり、パテ塗布面の硬化後にシーラー(パラダイン シーラー セットアップ)を塗布して下さい。
- 状況に応じて、ファイバーテープの併用を推奨します。
- 開封後は、密閉し湿度の少ない所へ保存して下さい。  
※その他、詳しい注意事項は SDS をご参照下さい。

## 急ぎのパテ打ちはコレッ!!

### ウォールパテ 【下塗用パテ】

# 時短30

WALL BOND NET: 7kg

【基本混水量】  
パテ1袋(7kg)に対して  
水約 3.8~4.2ℓを  
目安して下さい。

【使用可能面積】  
約 100~150㎡



## ウォールボンド工業株式会社

本社/工場：群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130 (〒370-0603)  
TEL: 0276-88-2681 FAX: 0276-88-2686

大阪出張所：大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 (〒541-0045)  
(北浜コニシビル コニシ株式会社 大阪本社内)

名古屋出張所：愛知県名古屋市中区新栄町2-4 (〒460-0004)  
(坂種栄ビル コニシ株式会社 名古屋支店内)

仙台出張所：宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17 (〒981-3133)  
(コニシ株式会社 仙台営業所内)