

	製 品 規 格	作成	2025 年 6 月 27 日																			
		改訂	年 月 日																			
製品名 グルー V 2																						
適 用 壁紙施工用でん粉系接着剤 2 種 1 号 日本産業規格品																						
品 質																						
<table><tr><td>品 質 項 目</td><td>規 格 値</td></tr><tr><td>主 成 分</td><td>エステルエーテル架橋化変性澱粉／ エチレン酢ビ共重合エマルジョン</td></tr><tr><td>外 観</td><td>乳白色ペースト状</td></tr><tr><td>接 着 強 さ</td><td>4 N／25 mm 以上</td></tr><tr><td>かび抵抗性</td><td>0</td></tr><tr><td>ホルムアルデヒド[※]放散量</td><td>不検出[※] (F☆☆☆☆)</td></tr><tr><td>不 揮 発 分</td><td>18 % 以上</td></tr><tr><td>p H</td><td>4 ～ 7</td></tr><tr><td>凍結融解安定性</td><td>4 N／25 mm 以上</td></tr></table>					品 質 項 目	規 格 値	主 成 分	エステルエーテル架橋化変性澱粉／ エチレン酢ビ共重合エマルジョン	外 観	乳白色ペースト状	接 着 強 さ	4 N／25 mm 以上	かび抵抗性	0	ホルムアルデヒド [※] 放散量	不検出 [※] (F☆☆☆☆)	不 揮 発 分	18 % 以上	p H	4 ～ 7	凍結融解安定性	4 N／25 mm 以上
品 質 項 目	規 格 値																					
主 成 分	エステルエーテル架橋化変性澱粉／ エチレン酢ビ共重合エマルジョン																					
外 観	乳白色ペースト状																					
接 着 強 さ	4 N／25 mm 以上																					
かび抵抗性	0																					
ホルムアルデヒド [※] 放散量	不検出 [※] (F☆☆☆☆)																					
不 揮 発 分	18 % 以上																					
p H	4 ～ 7																					
凍結融解安定性	4 N／25 mm 以上																					
※上記は J I S A 6 9 2 2 (2021)による。 ※不検出：0.1mg／L 以下。 ※F☆☆☆☆：国土交通省の建築基準法に定める使用制限のうち、無制限に 相当する等級の記号。																						
主 用 途 機械糊付けタイプ 壁紙施工用																						
水との配合割合 本品 18 kg に対して、水 18 L を標準希釈水量として下さい。																						
使用上の注意 1)下地の材質によって、弊社の定めるシーラー処理を行って 下さい。 2)気温 5℃以下では、使用しないこと。																						
ウォールボンド工業株式会社		原 案		決 裁 																		