

耐水・耐アルカリ性が良好！ 壁紙や下地等の可塑剤に安定！！

パラダイン

390 クリーン

- 壁紙施工用下地調整剤 -



対象下地

塗装下地

ペンキ下地

糊・パテの補強剤

壁装用ボンド

業務用

無溶剤・無ホルマリン

原液～2割希釈・完全乾燥

ホルムアルデヒド放散量区分
JAIA F☆☆☆☆
(003256)

特 長

- 水性・油性ペンキ下地やビニル壁紙の下地への下地調整。
- でん粉糊やパテに混ぜても OK です。
- 良好な接着性と耐久性です。
- 塩ビシートなどへのプライマー処理としても有効です。

容 量 1 kg 入り

施工可能面積 約 10 m²

原液使用タイプ

原液～2 割希釈が標準

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL : 0276-88-2681(代表)

ウォールボンド工業

検索

ホームページ ご覧下さい



「様々な下地に
壁紙貼りたい」
そんな要望に応えた
下地調整剤シリーズ

ウォールボンド工業(株)の 高性能 下地調整剤シリーズ

下地別 下地調整剤 選定表

	セットアップ		MSコート		390クリーン	コンタクトセメントNo.1
石膏ボード	3 倍 希 釈	○	5 倍 希 釈	○		
ベニア・コンパネ		○		○		
コンクリート・モルタル		○		○		
ケイカル板・スレート板		○		○		
繊維壁・しっくい・じゅらく壁		○		○		
ペンキ				●	●	
プリント合板						●
焼付塗装鉄板						●

○ 希釈塗布使用 ● 原液塗布使用

390クリーン：使用方法

- 各下地への施工は、下地別の施工基準に従って下さい。
- 施工前には予め養生を行って下さい。
- 原液(～1.2倍希釈)を標準として使用して下さい。**
(施工面積 = 約 10 m²)
- ローラー、刷毛、コテ刷毛などで均一に塗布して下さい。
- 規定の希釈で塗布して下さい。塗りすぎた場合、糊の接着に不具合が生じ剥がれてしまうことがあります。
- 塗膜を指でさわり、付着しなくなるまで乾燥させてから壁紙施工して下さい。
- 合成樹脂エマルジョン入りの接着剤・壁紙にあった接着剤を選択し壁紙施工して下さい。
- 使用後のハケ・ローラー等は、すぐに水洗いして下さい。

390クリーン：使用上の注意

- 用途以外には使用しないで下さい。
- 他の樹脂と混合しないで下さい。
- 希釈した液は、元に戻さないで下さい。
- 施工箇所以外に付着しますと取り除くことが困難です。予め養生を行なって下さい。
- 壁紙施工には、必ず合成樹脂エマルジョンが入った接着剤を使用して下さい。
- 5℃以下での使用・保存は避け、密閉して保存して下さい。
- 幼児の手の届かない所で保管して下さい。
- 【吸入・飲用不可】**万一誤飲した場合は、直ちに吐き出させる等の処置をして下さい。目に入った場合は、直ちに15分以上水洗いし、いずれの場合も医師に相談して下さい。
- 手や皮膚及び衣類等に付着した場合は、水洗いし、荒れ性の方はクリーム等で手入れをして下さい。
- 匂いを吸って気分が悪くなった場合は、空気の新鮮な場所に移動し、休んで下さい。
- 詳しくはSDS(安全データシート)をご参照下さい。

ウォールボンド工業株式会社

本社／工場：群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130 (〒370-0603)
TEL: 0276-88-2681 FAX: 0276-88-2686

仙台出張所：宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17 (〒981-3133)
(コニシ株式会社 仙台営業所内)