

特殊下地処理の必需品！ 壁紙施工用プライマー！！

パラダイン

コンタクトセメント No.1

- 壁紙施工用下地調整剤 -



対象下地

非吸水性下地

プリント合板

焼き付け塗装鉄板
パーテーション

業務用

原液使用・完全乾燥

施工のポイント

- ①事前に下地の汚れを落とす。
- ②通気性のない壁紙は選定しない。原則、通気性壁紙を選定。
- ③「コンタクトセメント No.1」原液を全面に塗布し完全乾燥。
- ④糊は合成樹脂エマルジョン入り（「ウォールボンド 100」等）を使用。
- ⑤ジョイントには「くいさきテープ」を入れ、突き付け施工。

無溶剤・無ホルマリン

ホルムアルデヒド放散量区分
JAIA F☆☆☆☆
(005213)

容 量 2 k g 入 り
施工可能面積 約 20～30 m²
原液使用タイプ

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL：0276-88-2681(代表)

ウォールボンド工業

検索

ホームページ ご覧下さい



「様々な下地に
壁紙貼りたい」
そんな要望に応えた
下地調整剤シリーズ

ウォールボンド工業(株)の 高性能 下地調整剤シリーズ

下地別 下地調整剤 選定表

	セットアップ		MSコート		390クリーン	コンタクトセメントNo.1
石膏ボード	3 倍 希 釈	○	5 倍 希 釈	○		
ベニア・コンパネ		○		○		
コンクリート・モルタル		○		○		
ケイカル板・スレート板		○		○		
繊維壁・しっくい・じゅらく壁		○		○		
ペンキ				●	●	
プリント合板						●
焼付塗装鉄板						●

○ 希釈塗布使用 ● 原液塗布使用

コンタクトセメントNo.1：使用方法

- 各下地への施工は、下地別の施工基準に従って下さい。
- 施工前には予め養生を行って下さい。
- 原液使用**を標準として使用して下さい。
(施工面積 = 約 20 m²)
- ローラー、刷毛、コテ刷毛などで均一に塗布して下さい。
- 規定の希釈で塗布して下さい。塗りすぎた場合、糊の
接着に不具合が生じ剥がれてしまうことがあります。
- 塗膜を指でさわり、付着しなくなるまで乾燥させてから
壁紙施工して下さい。
- 合成樹脂エマルジョン入りの接着剤・壁紙にあった接着
剤を選択し壁紙施工して下さい。
- 使用後のハケ・ローラー等は、すぐに水洗いして下さい。

コンタクトセメントNo.1：使用上の注意

- 用途以外には使用しないで下さい。
- 他の樹脂と混合しないで下さい。
- 希釈した液は、元に戻さないで下さい。
- 施工箇所以外に付着しますと取り除くことが困難です。予め養生を
行なって下さい。
- 壁紙施工には、必ず合成樹脂エマルジョンが入った接着剤を使用し
て下さい。
- 5℃以下での使用・保存は避け、密閉して保存して下さい。
- 幼児の手の届かない所で保管して下さい。
- 吸入・飲用不可** 万一誤飲した場合は、直ちに吐き出させる等の処
置をして下さい。目に入った場合は、直ちに15分以上水洗いし、いずれ
の場合も医師に相談して下さい。
- 手や皮膚及び衣類等に付着した場合は、水洗いし、荒れ性の方はク
リーム等で手入れをして下さい。
- 匂いを吸って気分が悪くなった場合は、空気の新鮮な場所に移動し
、休んで下さい。
- 詳しくはSDS(安全データシート)をご参照下さい。

ウォールボンド工業株式会社

本社／工場：群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130 (〒370-0603)
TEL: 0276-88-2681 FAX: 0276-88-2686

仙台出張所：宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17 (〒981-3133)
(コニシ株式会社 仙台営業所内)